



## PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - M239

IMPREGNADA COM RESINA FENÓLICA

	UNIDADE SI
Densidade	2 - 2,1 G/CM <sup>3</sup>
Resistência a compressão	110 - 120 Mpa
Resistência a flexão	55 - 60 Mpa
Dureza(SHORE)	70 - 80
Temperatura de trabalho	220°
Porosidade	0 - 1%

Indicado para selos mecânicos e anéis de vedação.



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio  
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

