



## PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 10

---

	UNIDADE SI
Densidade	1,70 G/CM <sup>3</sup>
Tamanho do grão	13-15 µm
Pureza	50 ppm
Resistência a flexão	38 Mpa
Resistividade	13-14 µΩm
Resistência a compressão	86 Mpa
Dureza(SHORE)	51
Coefficiente expansão térmica	5,6 x 10E-6/°C
Porosidade	18%
Condutividade térmica	90 W/m°C

Indicado para operações de desbaste



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio  
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

