



PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 20

	UNIDADE SI
Densidade	1,81 G/CM ³
Tamanho do grão	10 μm
Resistência específica	1240 μΩ.cm
Resistência a flexão	52 Mpa
Resistência a tensão	31 Mpa
Resistência a compressão	103 Mpa
Dureza(SHORE)	65
Coefficiente expansão térmica	5,0 x 10E-6/°C
Porosidade	10%
Condutividade térmica	104 W/m°C
Cinzas	400 ppm

Indicado para operações tanto de desbaste
como acabamento



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

