



PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 239

	UNIDADE SI
Densidade	1,85 G/CM ³
Tamanho do grão	9 μm
Resistência específica	1220 μΩ.cm
Resistência a flexão	55 Mpa
Resistência a tensão	34 Mpa
Resistência a compressão	119 Mpa
Dureza(SHORE)	65
Coefficiente expansão térmica	5,6 x 10E-6/°C
Porosidade	8%
Condutividade térmica	106 W/m°C
Cinzas	400 ppm

Indicado para placas de esfriamento, inserto das pinças de transporte, etc.



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

