



PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 7

	UNIDADE SI
Densidade	1,85 G/CM ³
Tamanho do grão	8-10 μm
Pureza	50 ppm
Resistência a flexão	51 Mpa
Resistividade	11-13μΩm
Resistência a compressão	115 Mpa
Dureza(SHORE)	65
Coefficiente expansão térmica	5,6 x 10E-6/°C
Porosidade	12%
Condutividade térmica	85 W/m°C
Cinzas	400 ppm

Indicado para operações de desbastes.



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

