



PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 8

	UNIDADE SI
Densidade	1,91 G/CM ³
Tamanho do grão	8-10 μm
Pureza	50 ppm
Resistência a flexão	60 Mpa
Resistividade	11-13μΩm
Resistência a compressão	135 Mpa
Dureza(SHORE)	70
Coefficiente expansão térmica	5,85 x 10E-6/°C
Porosidade	11%
Condutividade térmica	85 W/m°C
Cinzas	400 ppm

Indicado para operações de acabamento.



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

