



PROPRIEDADES DO GRAFITE : SG - 8S

	UNIDADE SI
Densidade	1,91 G/CM ³
Tamanho do grão	5 μm
Pureza	50 ppm
Resistência a flexão	73 Mpa
Resistividade	11-13 μΩm
Resistência a compressão	162 Mpa
Dureza(SHORE)	72
Coefficiente expansão térmica	6,2 x 10E-6/°C
Porosidade	11%
Condutividade térmica	100 W/m°C

Indicado para operações de acabamento



55 - 11 - 4472 -8258 - 55 - 11 - 2786 - 2015



Av. Valentim Magalhães,1611 - Condomínio
Maracanã - Santo André - SP - CEP: 09120-080

